



SEM-WOOD

REBOUCHEUR BOIS EN POUDRE INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

- + PEU DE RETRAIT
- + SÉCHAGE RAPIDE
- + BONNE TENUE EN CHARGE
- + FACILE À PONCER

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit de rebouchage et de réparation en poudre pour le traitement des trous et fissures sur bois.

Peut aussi réparer les angles cassés ou reconstituer les parties manquantes.

COMPOSITION ET ASPECT.

Plâtre, charge minérale, résine et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur marron.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de bois.

REVÊTEMENT.

Tous types peintures, vernis et lasures.

DOCUMENTS À CONSULTER

- DTU 59.1 : Travaux de peinture des bâtiments
- EN 16566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Temps d'utilisation : 30 minutes.

Temps de redoublement : 3 heures selon travaux.

Temps de mise en peinture : 24-48 heures (après séchage complet).

Adhérence : >0,8 MPa conforme à EN 16566.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +5 et +35°C.

Ne pas appliquer à un taux d'humidité >80%

Ne pas appliquer sur fonds humides.

REBOUCHEUR BOIS doit être impérativement recouvert

Sur bois brut appliquer un primaire au préalable.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Ils doivent être conformes aux DTU c'est à dire propres, secs, durs, cohésifs, sains, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage. Taux de gâchage

0,4L eau pour 1 kg.

ÉPAISSEUR D'APPLICATION.

Toute épaisseur.

TYPE D'APPLICATION.

L'application se fait manuellement à l'aide d'un couteau à enduire ou d'une spatule.

Nettoyage des outils à sec ou à l'eau si besoin.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

Un redoublement est possible 3 heures après la 1ère couche dans des conditions normales et pour une épaisseur de 5mm.

STOCKAGE.

12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



UTILISATION



APPLICATION

Classification AFNOR NFT 36.005 : Famille IV-classe 4c

SEMIN

1a, rue de la Gare - 57920 KEDANGE-SUR-CANNER

Tél. 03.82.83.53.57 - Fax : 03.82.83.93.33

www.semin.com



FABRIQUÉ EN FRANCE

