



SEM-WOOD

PASTA DE RELLENO DE MADERA
ENLUCIDO DE RELLENO LISTO
PARA USAR
INTERIORES / EXTERIORES

- + POCA MERMA
- + EXCELENTE CALIDAD DE ACABADO
- + SENCILLO DE LIJAR

DEFINICIÓN TÉCNICA.

Enlucido de relleno en pasta para el tratamiento de pequeños orificios y grietas en madera.

COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Agua, carga mineral, resina en emulsión, dispersante y diversos aditivos.

La pasta es de color beige.

SUSTRATOS APTOS.

Todo tipo de madera.

REVESTIMIENTO.

Todo tipo de pinturas, barnices y lasures.

DOCUMENTOS DE CONSULTA OBLIGATORIA.

- DTU 59.1: Trabajos de pintura de edificios.
- EN 16566: Enlucidos de pintura para operaciones en interiores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

- Aplicación de una segunda mano: entre 12 y 24 horas, según el trabajo.
- Tiempo de aplicación de la pintura: 48 horas (después del secado completo).
- Adherencia: >0,8 MPa conforme a la EN 16566.

PRECAUCIONES DE EMPLEO.

La temperatura durante la aplicación y el secado debe estar comprendida entre los +5 °C y los +35 °C.

No aplicar con un porcentaje de humedad >80 %

No aplicar sobre fondos húmedos.

El RELLENADOR DE MADERA debe recubrirse obligatoriamente.

Sobre madera en bruto, aplicar previamente una imprimación.

PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS.

Los sustratos deben cumplir con los DTU, es decir: estar limpios, secos, consistentes, cohesivos, saneados y libres de polvo o de cualquier resto de aceite de des-encofrado.

GROSOR DE APLICACIÓN.

10 mm como máximo.

CLASE DE APLICACIÓN.

La aplicación se realiza manualmente con una llana o una espátula.

Limpie las herramientas en seco o con agua si es necesario.

TIEMPO DE SECADO.

Depende de las condiciones ambientales, de la clase de sustrato y del grosor de aplicación.

En condiciones normales, la segunda capa se puede aplicar 12 horas después de la primera, para un grosor de 1 mm.

ALMACENAMIENTO.

12 meses en el embalaje original sin abrir, al resguardo de la congelación y de las altas temperaturas.



EMPLO



APLICACIÓN

Clasificación AFNOR NFT 36.005: Familia IV-clase 4b

SEMIN

1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER

Tél. +33 (0)3.82.83.53.57 - Fax : +33 (0)3.82.83.93.33

www.semin.com



Contenido de COV < 1 g/l



FABRICADO EN FRANCIA