



# SEMIN LISSEUR

## EXTRAFIJN EINDLAAGPLEISTER BINNEN

### TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

Extrafijn afwerkingspleister in poedervorm voor binnenwerken. Ideaal als voorbereiding van de ondergrond voor het verven, behangen of plaatsen van muurbekleding. SEMIN LISSEUR is bijzonder geschikt als voorbereiding voor het aanbrengen van hoogwaardige glans- of zijdeglansverf.

### SAMENSTELLING, VORM EN KLEUR.

Calciumcarbonaat, herdispergeerbaar hars, reologisch middel en diverse toeslagstoffen. De aange maakte pasta is wit van kleur.

### TOEGESTANE ONDERGROND.

BINNENMUREN EN -PLAFONDS:

- Gipsplaten.
- Gipstegels.
- Beton.
- Cementpleister.
- Oude verf.
- Dikke kunststofbekleding.
- Grondlagen.
- Gipsgebonden egalisatiepleisters (SEMIN DEGROSSISSAGE, SEMIN GROS, ...).

### AFWERKING.

- Behangpapier.
- Verf.
- Muurbekleding.

**TE RAADPLEGEN DOKUMENTEN.** DTU 59.1

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.

- Afbindtijd: > 24 uur (pleister bij droging).
- Densiteit van het poeder: 0,8.
- pH: 7.
- Korrelgrootteverdeling: zeer fijn.
- Hechtkracht: conform NFT 30 608.

### BIJHORENDE PRODUCTEN.

PARILIS GROS, SEMIN DEGROSSISSAGE als egalisatiepleisters.

### VERPAKKING.

Zakken van 1,5 - 5 - 15 en 25 kg op pallet met hoes. Emmers van 12 kg op pallet met hoes.

### OPSLAG.

9 maanden in de nog ongeopende originele verpakking, indien beschermt tegen vocht.

## VERWERKING

### VOORZORGSMAATREGELEN.

Niet verwerken bij een temperatuur onder 5 °C. Aanbrengen in een dunne, filmvormige laag. Niet aanbrengen op een vochtige ondergrond.

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND VOOR HET AANBRENGEN.

De ondergrond moet voldoen aan de vereisten van het DTU 59.1. Dit betekent dat het oppervlak zuiver, droog, stofvrij en hard moet zijn en geen sporen van losmiddelen mag bevatten. Als de ondergrond te oneffen is, eerst een egalisatiepleister aanbrengen. Beton, gipstegels en gipsplaten lichtjes opschuren, afborstelen en ontstoffen. Oude verf wassen, afspoelen en primen.

### MENGVERHOUDING.

Per zak van 25 kg ongeveer 11 à 12 liter water toevoegen. De aldus aangemaakte pasta 15 minuten laten rusten.

### TOEPASSING.

Manueel aanbrengen met een plakspaan, brede spatel of plamuurmes. Of machinaal aanbrengen.

Laten uitharden en kleine oneffenheden lichtjes opschuren alvorens het geheel te schuren, indien dit nodig mocht blijken.

### DROOGTIJD.

De droogtijd bedraagt 4 tot 8 uur in functie van de dikte, de ondergrond en de omgevingsomstandigheden.

### VERBRUIK.

Tussen 250 en 400 g/m<sup>2</sup>.

## EXTRAFIJN EINDLAAGPLEISTER

SEMIN LISSEUR is bijzonder geschikt als voorbereiding van een ondergrond voor het verven, behangen of plaatsen van muurbekleding.

Met zijn extreem fijne korrel verschaft dit afwerkingspleister de ideale ondergrond voor hoogwaardige verf.

### VOORDELEN

- Uitstekende verwerkingskwaliteit.
- Opmerkelijke afwerking.
- Kan machinaal verwerkt worden.

### VERWERKINGSADVIES

Indien uw ondergrond niet volkomen vlak is, eerst de egalisatiepleister SEMIN DEGROSSISSAGE aanbrengen.

