



# FINEX SYSTEM

## FIJNKORRELIG WIT REPARATIEPLEISTER BINNEN - BUITEN

### TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

Fijncorrelig krimpvrij wit reparatiepleister met hoog harsgehalte voor binnen en buiten. SEMIN REBOUCHEUR EXTERIEUR is een polyvalent pleister voor opvulwerken (van gaten en scheuren) en reparaties (vensterbanken, beschadigde hoeken,...) maar ook voor het gladstrijken met een hoge graad van afwerking.

### SAMENSTELLING, VORM EN KLEUR.

Pleister in poedervorm op basis van cementen, vulstoffen, hars en diverse toeslagstoffen. De aangemaakte pasta is wit van kleur.

### TOEGESTANE ONDERGROND.

Cement, beton, bakstenen, betonblokken, steen, cellenbeton, gips, oude verf, oude tegels.

### AFWERKING.

Na volledige droging mag het pleister afgewerkt worden met alle soorten verf, waterafdichtingssytemen, gips- of cementgebonden pleisters, silicaaerverf, epoxyverf, polyurethaanverf.

### TE RAADPLEGEN DOKUMENTEN.

DTU 42.1.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.

- Korrelgrootteverdeling: fijn.
- Hechtkracht: conform de vereisten van het DTU 42.1.
- pH: 9 na droging.
- Begin afbindtijd: 40 min.
- Einde afbindtijd: 1u10.

### VERPAKKING.

Zakken van 5 en 15 kg op pallet met hoës.

### OPSLAG.

6 maanden in de nog ongeopende originele verpakking, indien beschermt tegen vocht.

## FIJNKORRELIGE WITTE REPARATIEPLEISTER

Dankzij zijn hoog harsgehalte kan SEMIN REBOUCHEUR EXTERIEUR zowel gebruikt worden voor opvulling als voor reparatie of gladstrijken, met een heel mooie afwerking als resultaat.

### VOORDELEN

- Krimpt niet na droging.
- Uitstekend hechtvermogen op alle ondergronden.

### VERWERKINGSADVIES

Voor een onberispelijke afwerking SEMIN REBOUCHEUR EXTERIEUR altijd opschuren voor volledige droging en uitharding.

Classificatie AFNOR NFT 36.005  
Familie IV – Klasse 4 b



### VERWERKING

#### VOORZORGSMAATREGELEN.

De temperatuur bij verwerking en droging moet tussen 8 en 35 °C bedragen. Reeds uithardende pasta niet meer gebruiken. Op gips en cellenbeton eerst onze primer PRIM-SM aanbrengen. Niet aanbrengen op industriële vloeren.

Bevat cement. Het product draagt de markering Xi-irriterend. Zowel de verwerkingsvoorschriften als de veiligheidswaarschuwingen op de verpakking in acht nemen.

Begeef u naar pagina 1 van deze catalogus om te vernemen waar u de veiligheidsfiches eenvoudig kan raadplegen

#### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.

De ondergrond moet zuiver, droog en stofvrij zijn en mag geen sporen van ontkistingsoliën bevatten. Eerst afschilferende muren, oude verf en oude kunststofbekleding afkrabben of afbijten (DTU 42-1).

Het is absoluut noodzakelijk dat de ondergrond een goede cohesie heeft. Zoniet deze verhardten met PRIM-SM.

#### MENGVERHOUDING.

Per zak van 5 kg ongeveer 2 liter water toevoegen (of 6 liter voor 15 kg).

#### APPLICATIEDIKTE.

Ongeveer 30 mm. Zich ervan vergewissen dat de ondergrond deze belasting aankan.

#### VERBRUIK.

Ongeveer 1 kg/m<sup>2</sup>/mm dikte.

#### DROOGTIJD.

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, de aard van de ondergrond en de applicatiedikte.

Over het algemeen bedraagt de droogtijd voor SEMIN REBOUCHEUR EXTERIEUR 6 uur voor een dikte van 1 cm.

**VERSTERKTE  
FORMULE**  
APPLICATIEDIKTE  
van 1 tot 30 mm

