



SEMIN 99.

OPVULPLAMUUR BINNEN

- + ZONDER KUNSTHARSEN
- + 500 KEER MINDER VOS DAN DREMPEL A+
- + GOEDE VERWERKBAARHEID EN WEINIG KRIMP

TECHNISCHE DEFINITIE.

Plamuur in poedervorm voor het opvullen (gaten, scheuren, kieren) van binnenmuren en plafonds.

SAMENSTELLING EN AANZICHT.

Marmervoeder, natuurlijk gips, zetmeel, cellulose, gelatine en klei.

Bevat geen kunstharzen.

De pasta is gebroken wit van kleur.

MOGELIJKE ONDERGRONDEN.

Binnenmuren en plafonds:

- Gipsplaten.
- Gipsblokken.
- Beton.
- Cellenbeton.
- Baksteen.
- Terracotta.
- Cementplamuur.
- Gipsplamuur.

AFWERKING.

Nadat de plamuur volledig is gedroogd, kan deze worden overdekt met alle soorten verf, sierplamuur, behang of muurlijm.

TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN.

- NFT 30-608 en EN 16566: verflagen voor binnen- en/of buitenwerken.
- DTU 59.1: Schilderwerken aan gebouwen.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN.

De temperatuur tijdens aanbrengen en drogen moet tussen +8 en +35°C liggen.

Niet aanbrengen bij een vochtigheidsgraad > 70%.

Niet aanbrengen op een vochtige ondergrond.

Geen pasta meer gebruiken die al begint te verharderen.

DE ONDERGROND VOORBEREIDEN.

De ondergrond moet in overeenstemming zijn met de voorschriften van DTU 59.1, d.w.z. schoon, droog, stofvrij, hard en zonder enig spoor van een scheidingsmiddel.

Open de scheuren op de juiste manier.

AANMAAKVERHOUDING.

1 volume water voor 2 volumes poeder.

Ofwel 2,5 l water per zak van 5 kg en 7,5 l per zak van 15 kg en 0,75 l per zak van 1,5 kg.

Hoe lager de hoeveelheid aanmaakwater, hoe minder het product krimpt.

AANBRENGEN.

Het aanbrengen gebeurt met een plamuurmes.

Aanbrengdikte: tot 2 cm per laag.

DROOGTIJD.

Ongeveer 8-12 uur, naargelang de dikte, de ondergrond en de omgevingsomstandigheden.

VERBRUIK.

1 kg/m²/mm dikte.

TECHNISCHE KENMERKEN.

Hechtingstijd: 30 minuten.

Hechting: overeenkomstig NF 30.608.

VERPAKKING.

Zak van 15 kg.

Zak van 5 kg.

Zak van 1,5 kg.

OPSLAG.

9 maanden in niet-aangebroken originele verpakking, beschermd tegen vochtigheid.


SAMENSTELLING.

99,2% grondstoffen van natuurlijke oorsprong: natuurlijk gips, marmervoeder, zetmeel, cellulose, gelatine, klei.

0,8% cellulose-ether.

0% kunstharzen.

Milieu- en gezondheidsverklaring (FDES) beschikbaar op de website www.inies.fr



GEBRUIK



HANDMATTIGE TOEPASSING



DROOGTIJD 8-12 H



VERHARDINGSTIJD 1/2 U

SEMIN

1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. 03.82.83.53.57 - Fax : 03.82.83.93.33

www.semin.com

