



SEM-WOOD

HOUTVULPASTA GEBRUIKSKLAAR VULPLAMUUR BINNEN / BUITEN

- + KRIMPT NAGENOEG NIET
- + HOOGWAARDIGE AFWERKING
- + MAKKELIJK GLAD TE SCHUREN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

Vulplamuur in pastavorm voor het behandelen van kleine gaten en scheuren in hout.

SAMENSTELLING EN AANZICHT.

Water, minerale vulstof, emulsiehars, dispergeermiddel en toeslagstoffen.

De pasta heeft een beige kleur.

GESCHIKT VOOR.

Alle houtsoorten.

BEKLEDING.

Alle soorten verf, lakken en beits.

DOCUMENTEN RAADPLEGEN.

- DTU 59.1: Schilderwerken aan gebouwen.
- EN 16566: overschilderplamuur voor werkzaamheden binnen.

TECHNISCHE KENMERKEN.

- Tweede laag verftijd: 12-24 uur afhankelijk van de werkzaamheden.
- Verftijd: 48 uur (na volledige droging).
- Hechting: >0,8 MPa overeenkomstig EN 16566.

VOORZORGSMAATREGELEN.

De temperatuur bij het aanbrengen en tijdens het drogen moet tussen +5 en +35°C liggen.

Niet aanbrengen bij een vochtigheidsgraad > 80%.

Niet aanbrengen op een vochtige ondergrond.

HOUTVULPASTA moet altijd worden afgewerkt

Breng op onbehandeld hout eerst een primer aan.

DE ONDERGROND VOORBEREIDEN.

De ondergrond moet conform zijn aan de voorschriften van DTU, d.w.z. schoon, droog, hard, hechtend, van goede kwaliteit, ontstof en zonder enig spoor van vormolie.

AANBRENGDIKTE.

maximaal 10 mm.

TYPE TOEPASSING.

Het product wordt handmatig aangebracht met een plamuurmes of een spatel.

Reinig het gereedschap droog of met water indien nodig.

DROOGTIJD.

Droogtijd hangt af van de omgevingsomstandigheden, de aard van de ondergrond en de aan te brengen dikte.

Bij normale omstandigheden en voor een dikte van 1 mm kan 12 uur na de 1e laag een 2e laag worden aangebracht.

OPSLAG

12 maanden in ongeopende originele verpakking, beschermd tegen vorst en hoge temperaturen.



GEBRUIK



TOEPASSING

Classificatie AFNOR NFT 36.005 : Famille IV klasse 4b

SEMIN

1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. 03.82.83.53.57 - Fax : 03.82.83.93.33

www.semin.com

