

HUMI'PROTECT

CEMENTBEPLEISTERING VOOR HET BEHANDELEN VAN VOCHTIG METSSELWERK BINNEN-BUITEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

Bepleistering in poedervorm op basis van cement voor de behandeling van door vocht beschadigde ondergrond zowel binnen als buiten.

SAMENSTELLING EN AANZICHT.

Bepleistering in poedervorm op basis van cement, zand, natriumcarbonaat, hars en diverse toeslagstoffen. De pasta heeft een witte kleur.

TOEGELATEN ONDERGROND.

Alle soorten ruw droog en vochtig metselwerk: cement, beton, blokken, natuursteen, baksteen.

BEKLEDING

Nadat de pleisterlaag volledig gedroogd is, kan met alle soorten bepleistering of microporeuze maar niet volledig afsluitende verf worden afgewerkt.

Verboden wandbekleding te gebruikte.

TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN.

- Plamuur in overeenstemming met de norm NF EN 16566.
- DTU 59.1: Schilderwerken.

VERPAKKING.

Zak van 6 of 20 kg.

OPSLAG.

6 maanden in niet aangebroken originele verpakking vochtvrij.

VERWERKING

GEbruiksaanwijzingen.

Niet gebruiken op verf, pleister, hout en doorzwevende muren. Niet geschikt voor de behandeling van ingegraven muren. Niet gebruiken in een ondergelopen omgeving. Dit is geen waterafstotende mortel.

Bij het aanbrengen en het drogen moet de temperatuur tussen 8 en 35 °C liggen.

Gevaarlijk. Let op de gebruiksaanwijzingen.

Bevat cement: handschoenen zijn aangeraden.

Lees de veiligheidsconsignes op het etiket op de verpakking. Lees de gevarenconsignes.

Het veiligheidsinformatieblad vindt u op www.quickfds.com, lees die voordat u het product gebruikt.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.

Dient in overeenstemming zijn met DTU 59.1, dus schoon, droog, hard, gezond, stofvrij en zonder enig spoor van ontkistingsolie.

De behandelde ondergrond moet tot op het metselwerk zijn afgebikt.

AANMAAKVERHOUDING.

6 l water per zak van 20 kg.

1,8 l water per zak van 6 kg.

0,3 l water voor 1 kg.

2 volumes water voor 5 volumes poeder.

AANBRENGEN.

Aanbrengen met plamuurmes: In 1 of 2 lagen om ongelijkheden uit te vlakken.

Aanbrengen met grote kwast (meer vloeibare consistentie): In 2 over elkaar gekruiste lagen.

Gereedschap wordt met water schoongemaakt.

AANBRENGDIKTE.

maximaal 5 mm.

VERBRUIK.

Ongeveer 1,1 kg per m²/mm dikte.

DROOGTIJD.

Hangt af van de omgevingsomstandigheden, van de aard van de ondergrond en de aangebrachte dikte. In normale omstandigheden kan een tweede laag kan 12-24 uur na de eerste laag worden aangebracht.

TECHNISCHE KENMERKEN.

- Bindtijd: 3 uur.
- Hechting: overeenkomstig EN 16566.
- Classificatie AFNOR NFT 36.005 : Familie IV klasse 4c.
- Zeer doorlatend voor waterdamp: klasse V1 volgens ISO 7783-2.
- Weinig waterdoorlatend: klasse W3 volgens ISO 1062-3.

HUMI'PROTECT is een plamuur in poedervorm op basis van cement, het wordt gebruikt om vocht in ruwe gemetselde ondergrond te blokkeren en voorkomen.

Het laat geen water door, maar wel waterdamp.

VOORDELEN

- Laat het metselwerk ademen.
- Ideaal in kelders, onderbouw van gevels.

VERWERKINGSADVIES

Om met een grote kwast aan te brengen moet het mengsel vloeibaarder zijn.

