



SEM-WOOD

POLVO DE RELLENO DE MADERA ENLUCIDO DE RELLENO EN POLVO INTERIORES / EXTERIORES

- + POCA MERMA
- + SECADO RÁPIDO
- + BUENA RESISTENCIA BAJO CARGA
- + SENCILLO DE LIJAR

DEFINICIÓN TÉCNICA.

Enlucido de relleno y reparación en polvo para el tratamiento de orificios y grietas en madera.

También sirve para reparar esquinas dañadas o rellenar partes que falten.

COMPOSICIÓN Y ASPECTO

Yeso, carga mineral, resina y diversos aditivos.

La pasta obtenida es de color marrón.

SUSTRATOS APTOS.

Todo tipo de madera.

REVESTIMIENTO.

Todo tipo de pinturas, barnices y lasures.

DOCUMENTOS DE CONSULTA OBLIGATORIA

- DTU 59.1: Trabajos de pintura de edificios.
- EN 16566: Enlucidos de pintura para operaciones en interiores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

- Tiempo de aplicación: 30 minutos.
- Aplicación de una segunda mano: 3 horas, según el trabajo.
- Tiempo de aplicación de la pintura: 24-48 horas (después del secado completo).
- Adherencia: >0,8 MPa conforme a la EN 16566.

PRECAUCIONES DE EMPLEO.

La temperatura durante la aplicación y el secado debe estar comprendida entre los +5 °C y los +35 °C.

No aplicar con un porcentaje de humedad >80 %.

No aplicar sobre fondos húmedos.

El RELLENADOR DE MADERA debe recubrirse obligatoriamente.

Sobre madera en bruto, aplicar previamente una imprimación.

PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS.

Los sustratos deben cumplir con los DTU, es decir: estar limpios, secos, consistentes, cohesivos, saneados y libres de polvo o de cualquier resto de aceite de des-encofrado.

PORCENTAJE DE MEZCLA.

0,4 litros de agua por kilogramo.

GROSOR DE APLICACIÓN.

Cualquier grosor.

CLASE DE APLICACIÓN.

La aplicación se realiza manualmente con una llana o una espátula.

Limpie las herramientas en seco o con agua si es necesario.

TIEMPO DE SECADO.

Depende de las condiciones ambientales, de la clase de sustrato y del grosor de aplicación.

En condiciones normales, la segunda capa se puede aplicar 3 horas después de la primera, para un grosor de 5 mm.

ALMACENAMIENTO.

12 meses en el embalaje original sin abrir, al resguardo de la congelación y de las altas temperaturas.



EMPLEO



APLICACIÓN

Clasificación AFNOR NFT 36.005: Familia IV-clase 4c

SEMIN

1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER

Tél. +33 (0)3.82.83.53.57 - Fax : +33 (0)3.82.83.93.33

www.semin.com



Contenido de COV < 1 g/l



FABRICADO EN FRANCIA