SEM-WOOD

MASSA DE ENCHIMENTO PARA MADEIRA

REBOCO DE ENCHIMENTO PRONTO A USAR INTERIOR / EXTERIOR

+ CONTRAÇÃO REDUZIDA
+ ACABAMENTO DE ELEVADA QUALIDADE
+ FÁCIL DE POLIR

DEFINIÇÃO TÉCNICA.
Massa de enchimento para tratar pequenos buracos e fissuras na madeira.

COMPOSIÇÃO E ASPETO.
Água, recheio mineral, resina de emulsão, dispersante e vários aditivos.

A massa é de cor bege.

SUPORTES ADMISSÍVEIS.
Todos os tipos de madeira.

REVESTIMENTO.
Todos os tipos de tintas, vernizes e corantes de madeira.

DOCUMENTOS A CONSULTAR.
- DTU 59.1: Pintura de edifícios.
- EN 16566: revestimentos de tinta para interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
- Tempo antes de segunda demão: 12 a 24 horas consoante a obra.
- Tempo antes de pintura: 48 horas (após secagem completa).
- Aderência: >0,8 MPa em conformidade com a norma EN 16566.

PRECAUÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO.
A temperatura de aplicação e durante a secagem deve estar compreendida entre +5 e +35°C.

Não aplicar com teor de humidade superior a 80%.

Não aplicar sobre suportes húmidos.

O REBOUCHEUR BOIS deve ser obrigatoriamente coberto.

Em madeira não tratada, aplicar previamente um primário.

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES.
Devem estar em conformidade com as DTU, ou seja, devem estar limpos, secos, rígidos, coesos, sãos, isentos de poeiras e de quaisquer vestígios de óleo decapante.

ESPESSURA DE APLICAÇÃO.
10 mm, máx.

TIPO DE APLICAÇÃO.
A aplicação é feita manualmente com uma faca ou espátula de betumar.

Limpeza das ferramentas a seco ou com água, se necessário.

TEMPO DE SECAGEM.
Depende das condições ambientais, da natureza do suporte e da espessura de aplicação.

É possível fazer uma segunda aplicação 12 horas após a 1.ª camada em condições normais e com uma espessura de 1 mm.

ARMAZENAMENTO.
12 meses na embalagem de origem, não aberta e ao abrigo de congelação e de temperaturas elevadas.

Classificação AFNOR NFT 36.005: Família IV - classe 4b

SEMIN
1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tel. +33 (0)3.82.83.53.57 - Fax : +33 (0)3.82.83.93.33
www.semin.com

FABRIQUÉ EN FRANCE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C
Teor de COV <1g/L

Janvier 2024