



SEMIN DEGROSSISSAGE

BETUME DE DESBASTE INTERIOR

DEFINIÇÃO TÉCNICA.

Betume em pó para todos os tipos de trabalhos interiores de desbaste de suportes que não apresentem uma boa planimetria. O SEMIN DESBASTE tem um poder guarnecedor muito forte.

COMPOSIÇÃO E ASPECTO.

Betume em pó à base de gesso, carbonato de cálcio, resina, fibras de celulose e diversos aditivos.

A massa obtida é de cor branca ocre.

SUPORTES ADMITIDOS.

Todos os tipos de suportes no interior: betão com bolhas, betão bruto, betão celular, gesso irregular, tecto de aquecimento, suportes desiguais...

REVESTIMENTOS.

O revestimento, depois da secagem completa do betume, pode ser feito com todos os tipos de betumes à base de gesso, betumes pastosos, cola de papel de parede, revestimento mural.

DOCUMENTOS A CONSULTAR.

- Betume em conformidade com a norma NFT 30 608.
- DTU 59.1: Trabalhos de pintura.
- Parecer técnico CSTB N°9/99-681.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Granulometria: até 0,5 mm.
- Aderência: em conformidade com a NFT 30 608.
- pH: neutro.
- Tempo de utilização da mistura: 24 horas.

ACONDICIONAMENTO.

Sacos de 25 kg sobre palete envolvida com capa.

ARMAZENAMENTO.

9 meses na embalagem de origem não encetada ao abrigo da humidade.

INSTRUÇÕES

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

A temperatura de aplicação e de secagem deve estar compreendida entre 5 e 35°C. Não aplicar sobre suporte húmido. Não utilizar massa que tenha começado a endurecer.

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES.

Devem estar em conformidade com a DTU 59.1 isto é, limpos, secos, desempoeirados e isentos de qualquer vestígio de óleo de descofragem.

TAXA DE MISTURA.

De 11 a 12 litros de água por saco de 25 kg.

APLICAÇÃO.

A aplicação pode ser feita manualmente com alisador, com lâmina de betumar ou mecanicamente por projecção e depois alisamento manual.

ESPESSURA DE APLICAÇÃO.

Até 5 mm numa passagem.

CONSUMO.

Cerca de 1 kg/m²/mm de espessura.

TEMPO DE SECAGEM.

Depende das condições ambientais, da natureza do suporte e da espessura de aplicação.

Em geral, para 5 mm de espessura, o SEMIN DESBASTE seca em 24 a 36 horas.

BETUME DE DESBASTE INTERIOR

Graças a um poder guarnecedor muito forte, o SEMIN DESBASTE é recomendado na presença de suportes de planimetria defeituosa.

Adapta-se a todos os suportes existentes e aceita todos os tipos de revestimentos murais.

VANTAGENS

- Aplicação manual ou mecânica (máquina de projectar).
- Elimina os defeitos superficiais dos suportes.
- Permite um trabalho de alto rendimento.

CONSELHOS DE APLICAÇÃO

Para efectuar um acabamento do tipo "gotícula", adicione ao SEMIN DESBASTE corante universal ou pigmentos minerais (num máximo de 5%).

Classificação afnor NFT 36.005
Família III - Classe 2.
Boletim técnico n° 9/99-681

