



SEMIN REBOUCHEUR

ENDUIT DE REBOUCHAGE SÉCHAGE RAPIDE INTÉRIEUR

- + TRÈS PEU DE RETRAIT
- + SÉCHAGE RAPIDE
- + TOUTES ÉPAISSEURS
- + PONÇAGE FACILE

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit de rebouchage en poudre pour un usage en mur et plafond en intérieur.

Rebouche fissures, trous et saignées de toutes tailles.

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium, charge minérale, cellulose et divers adjuvants.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports en mur et plafond en intérieur :

- Plâtre.
- Plaque de plâtre.
- Carreau de plâtre.
- Béton.
- Enduit ciment.
- Agglos.
- Béton cellulaire.
- Briques.
- Terre cuite...

REVÊTEMENT.

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tous types de peintures, enduits de finition, colle papier peint ou murale.

DOCUMENTS À CONSULTER.

NFT 30-608 et EN 16566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.

DTU 59.1 : Travaux de peinture des bâtiments.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

Temps d'utilisation : 20 minutes.

Temps de redoublement : 4 h.

Temps de mise en peinture : 24 h (après séchage complet).

Densité pâte : 1,6 kg/L.

Adhérence : >0,5 MPa conforme à EN 16566.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +8 et +35°C.

Ne pas appliquer à un taux d'humidité >70 %.

Ne pas appliquer sur fonds humides.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

SÉCURITÉ.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être conformes aux DTU c'est à dire propres, secs, durs, cohésifs, sains, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

Les fissures seront préalablement ouvertes en « V » et imprimées.

TAUX DE GÂCHAGE.

2,5 L d'eau par sac de 5 kg.

7,5 L d'eau par sac de 15 kg.

0,50 L d'eau pour 1 kg.

1 volume d'eau pour 2 volumes de poudre.

ÉPAISSEUR D'APPLICATION.

Toutes épaisseurs.

CONSUMMATION.

1 kg de poudre comble un volume de 1 L.

TYPE D'APPLICATION.

Application au couteau à enduire.

Nettoyage des outils à sec ou à l'eau si besoin.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

Un redoublement est possible 4 heures après la première couche dans des conditions normales et pour une épaisseur de 1 cm.

CONDITIONNEMENT.

Sac de 15 kg.

Sachet de 5 kg.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.



UTILISATION



TOUTES
ÉPAISSEURS



DOSAGE



REDOUBLEMENT
4 H



APPLICATION
MANUELLE

Classification AFNOR NFT 36.005 : Famille III classe 3
Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire FDES
disponibles sur le site www.inies.fr



SEMIN
1a, rue de la Gare
57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. 03.82.83.53.57
Fax : 03.82.83.93.33
www.semin.com



FABRIQUÉ EN FRANCE



Teneur en COV <1g/L

