



SEM-LIGHT

ENDUIT DE REBOUCHAGE ET LISSAGE EN PÂTE ALLÉGÉE INTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Pâte ultra légère pour tous travaux de réparation en murs et plafonds intérieur. Sans retrait et à séchage rapide, SEM-LIGHT permet de réaliser des rebouchages et lissages de grande qualité avec une grande facilité d'utilisation.*

* Reste souple après séchage. Idéal pour traiter les micro fissures. Permet la variation dimensionnelle du support.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine en émulsion, charge allégeante et divers adjuvants. La pâte obtenue est de couleur blanc neige.

SUPPORTS ADMIS.

MURS ET PLAFONDS INTÉRIEURS :

- Plâtre.
- Maçonnerie.
- Béton cellulaire.
- Enduit ciment.
- Plaques de plâtre.
- Crépi.
- Béton.
- Portes et fenêtres en bois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Densité : 0,4.
- pH : 7.
- Conforme à la norme NFT 30.608.
- Rebouchage et lissage sans retrait.
- Excellente qualité d'application.

DOCUMENTS A CONSULTER.

DTU59.1 - NFT 30.608.

CONDITIONNEMENTS.

Cartouche 310 ml.
Pot de 0,5 litre.
Seaux de 1 - 5 et 10 litres.
Box-présentoir de 18 seaux de 1 litre.

STOCKAGE.

12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être propres, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

Les fissures seront préalablement ouvertes.

APPLICATION.

L'application se fait au couteau à enduire ou au couteau à mastic.

CONSOMMATION.

Environ 0,4 kg/m²/mm d'épaisseur.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Dépend du support, des conditions climatiques et de l'épaisseur d'application.

Mise en peinture possible deux heures après mise en œuvre dans le cas de rebouchage de microfissures et pour une utilisation de peinture à l'eau (attendre 24 heures pour les peintures glycéro).

ENDUIT DE REBOUCHAGE ET LISSAGE

Prêt à l'emploi et allégé, SEM-LIGHT rend les travaux de rebouchage et de lissage aisés, permet un recouvrement accéléré et de gagner du temps sur chantier.

AVANTAGES

- Pâte très légère.
- Séchage rapide.
- Rebouchage et lissage sans retrait en une passe.
- Finition blanc mat.
- Enduit souple.
- Permet le jointoiement entre les plaques de plâtre et la menuiserie bois.
- Application tous supports.

CONSEILS DE POSE

Il est possible d'assouplir la pâte en la travaillant à l'aide de deux spatules.



Disponible en box de 18 pots de 0,5 litre

Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire FDES disponibles sur le site

www.inies.fr



Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 2.



SEM-LIGHT

ENDUIT DE REBOUCHAGE SOUPLE ALLÉGÉ INTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Produit idéal pour réaliser la jonction entre deux supports de nature différente, pour reboucher les trous et fissures mais également pour réaliser le pourtour des trappes de visite sur cloisons ou plafonds en plaques de plâtre mais aussi des portes et fenêtres... le produit dispose également d'un PV pour le jointoiement des plaques perforées.

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit formulé à base de microsphères de verre.

SUPPORTS ADMIS.

Murs et plafonds enduits de plâtre, de plaques de plâtre, de carreaux de plâtre, de crépis, de béton cellulaire, bois, maçonnerie, béton, enduit ciment... Ne convient pas sur du plastique ou du métal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Pas de retrait, reste souple après séchage.
- Pas de fissures, ni d'éclatement à l'application des clous.
- Ponçage superflu.
- Peinture possible après 2 heures (en fonction de l'épaisseur d'application et des conditions climatiques).

DOCUMENTS A CONSULTER.

DTU59.1 - NFT 30.608.

CONDITIONNEMENTS.

Cartouche 310 ml.

STOCKAGE.

12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C. Ne pas inhaler des poussières en cas de ponçage.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être propres, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

APPLICATION.

Découper l'embout de la cartouche, visser la buse sur la cartouche, couper la buse au diamètre voulu en biais.

Le support doit être sain, sec et dépoussiéré. Appliquer l'enduit et lisser.

En fonction de la réparation, la pâte peut être peinte après 2 heures avec une peinture à base d'eau et après 24 heures avec une peinture à l'huile.

Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire FDES disponibles sur le site

www.inies.fr

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 2.



ENDUIT DE REBOUCHAGE SOUPLE ALLÉGÉ

Réparation et rebouchage des fissures, trous et joints

AVANTAGES

- Pâte ultra légère.
- Sans retrait.
- Séchage rapide.
- Sans ponçage.
- Spécial fentes, fissures et joints de plinthe.
- Idéal jonction supports de nature différente.

