



CE 78 PERFECT'LISS

SPACHELMASSE MIT LEICHTERER REZEPTUR ALS FINISH FÜR INNENRAUMUNTERGRÜNDE

- + HOHE DEKORWIRKUNG.
- + SEHR WEISS, SEHR STARK DECKEND.
- + SEHR GUTE GLEITFÄHIGKEIT.
- + EINFACHES ABSCHLEIFEN.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

CE 78 PERFECT'LISS ist eine gebrauchsfertige Spachtelmasse mit leichterem Rezeptur, die als Finish für Innenraumuntergründe dient (Wände und Decken).

ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Harz, Wasser, Kalziumkarbonat, Leichtfüllstoffe, Konservierungsmittel und verschiedene Zusätze.

Die Paste ist weiß.

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.

- Gipskartonplatten.
- Gips-Wandbauplatten
- Gips.
- Beton
- Schaumbeton
- Zementputz
- Ziegelsteine
- Alte Anstriche
- Glasgewebe

BESCHICHTUNGEN.

- Wandbeschichtung.
- Farbe.

DOKUMENTE ZUM NACHSCHLAGEN.

- DTU 59.1.
- NFT 30.608.

VERPACKUNG.

17 Liter-Säcke auf folienverschweißter Palette.

LAGERUNG.

18 Monate in der nicht angebrochenen Originalverpackung, vor Gefrieren und hohen Temperaturen geschützt.

VERWENDUNGSHINWEISE.

Die Temperatur muss beim Auftragen und Trocknen zwischen 8 und 35 °C liegen. Nicht auf feuchtem Untergrund auftragen. Nicht auf gefrorenem Untergrund auftragen.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE.

Die Untergründe müssen konform sein mit DTU 59.1, d. h. trocken, sauber, hart, ohne jegliche Spuren von Trennmitteln usw.

AUFTRAGUNG.

Airless-Applikation, Düsen 35 und 41 empfohlen.

VERBRAUCH.

Schwankt, abhängig von der aufgetragenen Dicke: von 0,4 bis 2,0 kg/m².

TROCKNUNGSZEIT.

6 bis 24 Stunden, nach Auftrag der ersten Schicht, abhängig von den Umgebungsbedingungen, kann eine weitere Schicht aufgetragen werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN.

- Schichtdicke: max. 5 mm.
- Dichte: 1,3 (1,8 für herkömmliche Spachtelmasse).
- Brandverhalten: A2s1d0.



VERWENDUNG



MECHANISCHE
AUFTRAGUNG

SEMIN

1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. +33 (0)3.82.83.53.57 - Fax : +33 (0)3.82.83.93.33

www.semin.com



HERGESTELLT IN FRANKREICH