



CE 78 PERFECT FILLER & FINISHER PASTA

VUL- EN AFWERKPLAMUUR KANT & KLARE

- + GEMAKKELIJK GLAD TE STRIJKEN
- + GEMAKKELIJK TE SCHUREN
- + VERSTERKTE HECHTING
- + KRIMPVRIJ

TECHNISCHE DEFINITIE.

Kant-en-klare plamuur voor de volledige behandeling van de voegen van gipsplaten met voegband in binnenruimtes.

Het afwerken van gipsplaten, muren, beton, oude verf...
Toepassing: handmatig, met airless, met bazooka, met banjo, met roller.

SAMENSTELLING EN UITSTRALING.

- Oplosmiddelen: Water.
- Vulstoffen: Calciumcarbonaat.
- Hulpstoffen: Dispergeermiddel, biocide.
- Verdikkingsmiddelen: Cellulose, polyacrylaat, klei.
- Bindmiddelen: Acryl dispersiemiddel.

TOEGESTANE ONDERGRONDEN.

Gipsplaten met verjongde lange randen (AK/BA of 4AK/4BA) of met verjongde en afgeronde randen (HRAK/BRA).

Geverfde ondergronden en renovaties. Gipsblokken, kalksilicaatblokken. Op muren en plafonds.

DOCUMENTEN TE RAADPLEGEN.

- DTU 25.41.
- NF EN 13963.

VEILIGHEIDSMATREGELEN.

Niet aanbrengen bij een temperatuur lager dan +8°C of hoger dan 35°C en een luchtvochtigheid boven de 70%.
Niet aanbrengen op oververhitte ondergronden.
Niet aanbrengen op vochtige ondergronden.

VOORBEREIDING VAN DE OPVLAKKEN.

Gipsplaten moeten worden bevestigd volgens de geldende normen (DTU).

De plaatuitsparingen moeten worden afgeschuind en afgestoofd.

AANBRENGEN.

Gebruik: De drie fasen (lijmen, vullen, herziening) moeten onderscheidend en gerespecteerd zijn volgens DTU 25-41-normen.

Bazooka: Vul de tank met de geschikte pomp en breng aan volgens het standaardprotocol.

Airless: Spuit horizontaal op een afstand van 20-30 cm van het oppervlak. Aanbevolen spuitmond: 527 tot 531, druk ongeveer 100 Bar. De airless pomp moet zijn uitgerust met roestvrijstalen kogels.

Na de eerste verticale spuitbeurt binnen de randen van de platen, plak en druk het voegband in de plamuur met een mes.

Let op: druk het voegband niet te hard aan om luchtbellen te voorkomen.

Na het drogen, breng een tweede laag aan (vullen) en werk deze zorgvuldig glad met een voegenmes.

Gladstrijken en afwerken: Spuit met een 627 mondstuk en werk af met een mes.

Let op: Als het product wordt aangebracht tijdens warme periodes, kan het snel opdrogen aan de oppervlakte. Het wordt aanbevolen om het gaas snel aan te brengen na het aanbrengen van de plamuur om slechte hechting van het gaas te voorkomen.

Verdunning:

Bij Bazooka: Verdun ½ liter water per 20 kg emmer.

Bij Banjo: Voeg 1,5 liter water per 20 kg emmer toe.

Reinig de gereedschappen met water.

ASSOCIËREDE BANDEN.

SEMIN voegbanden.

VERBRUIK.

- Behandeling van de voegenbanden: 500 gr/m²/mm van de platen.
- Afwerken: 1 kg/m² (van 1 tot 4 mm).

DROOGTIJD.

De tweede laag kan 12 tot 24 uur na de eerste toepassing worden aangebracht, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.

- Hechting van de band: > 1000 g.
- Dichtheid: 1,80 tot 1,85.
- Droogresidu: 72 tot 77%.
- VOS-gehalte: < 1 g/l.
- Dikte van de laag: 1 tot 5 mm.
- Brandklasse: A2 -S1, d0.

VERPAKKING.

Emmers van 20 kg op gepalletiseerde, ingepakte pallets. Emmer van gerecycled plastic.

OPSLAG.

18 maanden in de originele, ongeopende verpakking, beschermd tegen vrieskou en extreme hitte.



GEBRUIK



AANBRENGEN



HANDMATIGE TOEPASSING

SEMIN

1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. +33 (0)3.82.83.53.57 - Fax : +33 (0)3.82.83.93.33

www.semin.com



VOS-gehalte <1 g/L



VERVAARDIGD IN FRANKRIJK