



# REPAIR & FINISH PRO

## POEDERVULMIDDEL VOOR HET VOEGEN VAN GIPSPLATEN BINNEN

- + MINIMALE KRIMP
- + EXTRA FIJN PRODUCT
- + UITHARDINGSTIJD: 30 MINUTEN
- + HOGE GRAAD VAN WITHEID

### TECHNISCHE DEFINITIE.

Poedervulmiddel voor het voegen van gipsplaten binnen Scheuren, gaten en deuken in alle soorten en maten.

### SAMENSTELLING EN ASPECT.

Product in poedervorm, bestaat uit gips, calciumcarbonaat, minerale vulstof, cellulose en diverse hulpstoffen. De resulterende pasta is wit.

### GESCHIKTE ONDERGRONDEN.

Alle soorten onbewerkte of gevelde ondergronden binnen: gips, gipsplaten, gipsstenen, beton, cementcoatings, betonblokken, gasbeton, baksteen, terracotta, enz.

### BEDEKKING.

Eenmaal volledig droog kan het worden afgedekt met alle soorten verf, coatings op gipsbasis, structuurcoatings of behanglijm. Tegelijmen moeten geschikt zijn voor gipsondergronden

### REFERENTIEDOCUMENTEN.

- Vulmiddel, voldoet aan norm NF T30-608.
- DTU 59.1: schilderwerk.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.

- pH: neutraal.
- Uithardingstijd: 30 minuten, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en de aangebrachte laagdikte.
- Hechting: voldoet aan NF T30-608.

### VERPAKKING.

Zakken van 5 en 20 kg op een afgedekt pallet.

### BEWAREN.

9 maanden in de originele, ongeopende verpakking op een droge plaats.

### VOEZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK.

De temperatuur bij het aanbrengen en tijdens het drogen moet tussen 8 en 35°C liggen. Niet gebruiken op een vochtige ondergrond. Gebruik het product niet als het begint uit te harden.

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.

Ze moeten voldoen aan DTU 59.1, d.w.z. schoon zijn, droog, in goede conditie, hard, stofvrij en vrij van resten bekistingolie. Maar de scheuren op de gebruikelijke wijze groter

### MENGVERHOUDINGEN.

- 2,75 liter water per zak van 5 kg.
- 11 liter water per zak van 20 kg.
- 2 volumes poeder voor 1 volume water.

### TOEPASSING.

Het aanbrengen gebeurt met een plamuurmes.

### VERBRUIK.

1 kg/m<sup>2</sup>/mm dik. Voor het voegen van gipsplaten: 400 g/m<sup>2</sup>/mm.

### DROOGTIJD.

Hangt af van omgevingsomstandigheden, het type ondergrond en de dikte van de applicatie. Als algemene regel geldt dat SEMIN REPAIR & FINISH PRO bij een laagdikte van 1 cm binnen 6 uur droogt.



GEBRUIK



ELKE DIKTE



HANDMATIGE TOEPASSING



DROOGTIJD 6 U



VERHARDINGSTIJD 1/2 U

AFNOR-classificatie NFT 36.005 Familie III - Klasse 3.  
Milieu- en gezondheidsverklaringen van de FDES zijn beschikbaar op de site [www.inies.fr](http://www.inies.fr)

# SEMIN

1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER  
Tél. +33 (0)3.82.83.53.57 - Fax: +33 (0)3.82.83.93.33

[www.semin.com](http://www.semin.com)



VERVAARDIGD IN FRANKRIJK

