



# AIRLESS GARNISSANT

## REBOCO DE GUARNIÇÃO PARA PROJEÇÃO ESPECIAL AIRLESS INTERIOR

- + SEM CHEIRO
- + LIMPEZA DAS FERRAMENTAS  
COM ÁGUA.

### DEFINIÇÃO TÉCNICA.

SEMIN AIRLESS GARNISSANT é um reboco interior utilizável em projeção Airless. Ideal para a preparação das pré-lages, betões batidos e para a renovação dos rebocos tipo "gota" ou das telas de vidro antes do acabamento pintura.

### COMPOSIÇÃO E ASPETO.

Resina acrílica em emulsão, carga mineral, derivados celulósicos, agente de conservação e diversos adjuvantes.

A pasta tem uma cor branca e uma consistência adaptada a uma utilização com airless.

### SUPORTES ADMITIDOS.

- Betões lisos. Betão celular
- Placa de gesso
- Pré-lages
- "Gota" antigo
- Telas de vidro antigas.
- Betão celular.

### REVESTIMENTOS.

O revestimento de SEMIN AIRLESS GARNISSANT Poderá fazer-se com uma tinta acrílica ou glicero.

### DOCUMENTOS A CONSULTAR.

DTU 59.1

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Extrato seco: 72 %
- Densidade: 1,88
- COV: < 1 g/litro.

### PRODUTOS ASSOCIADOS.

PRIM-PLAQUE como subcamada para placas de gesso.

### CONDICIONAMENTOS.

Sacos plásticos de 25 kg e baldes de 25 kg.

### ARMAZENAMENTO.

6 meses ao abrigo do gelo na embalagem de origem não aberta.

### PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Não aplicar quando a temperatura é inferior a 5° C e em suportes gelados.

### PREPARAÇÃO DOS SUPORTES ANTES DA COLOCAÇÃO.

Os suportes deverão estar em conformidade com o DTU 59.1

Isto é, secos, limpos, duros, sem qualquer vestígio de agente separador...

As placas de gesso deverão ser impressas.

### TEMPO DE SECAGEM.

6 a 24 horas consoante a quantidade depositada.

### APLICAÇÃO

SEMI AIRLESS GARNISSANT pulveriza-se em duas passagens: a primeira deve ser alisada com uma lâmina de 60 cm, depois da secagem a segunda deve ser alisada com uma lâmina.

A pulverização far-se-á a cerca de 80 cm do suporte.

Conselho: tirar os filtros antes da pulverização.

### CONSUMO.

Variável consoante a espessura depositada de 1 kg a 2 kg/m².



UTILIZAÇÃO



APLICAÇÃO MECÂNICA



LIMPEZA DE ÁGUA

# SEMIN

1a, rue de la Gare - 57920 KEDANGE-SUR-CANNER  
Tél. 03.82.83.53.57 - Fax : 03.82.83.93.33

[www.semin.com](http://www.semin.com)



FEITO NA FRANÇA

