



# SEMIN 99.

## FÜLLSPACHTEL FÜR DEN INNENBEREICH

- + OHNE KUNSTHARZE
- + 500 MAL WENIGER VOC ALS DER GRENZWERT A+
- + GUTE GLEITFÄHIGKEIT UND WENIG SCHRUMPFUNG

### TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

Pulverförmige Spachtelmasse für Spachtelarbeiten (Löcher, Risse, Aussparungen) im Innenbereich an Wänden und Decken.

### ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Marmorpulver, natürlicher Gips, Stärke, Zellulose, Gelatine und Ton.

Enthält kein Kunstharz.

Die Masse hat eine rohweiße Farbe.

### ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.

Wände und Decken im Innenbereich:

- Gipskartonplatten.
- Gipswandbauplatten.
- Beton.
- Porenbeton.
- Backsteine.
- Terrakotta.
- Zementputz.
- Gipsputze.

### VERKLEIDUNGEN.

Nach dem vollständigen Austrocknen kann der Putz mit allen Arten von Anstrichen, Deckputzen, Tapeten oder Wandkleister überstrichen werden.

### DOKUMENTE ZUM NACHSCHLAGEN.

NFT 30-608 und EN 16566: Spachtelmassen für Innen- und/oder Außenarbeiten.

DTU 59.1: Malerarbeiten an Gebäuden.

### VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG.

Die Temperatur muss beim Auftragen und Trocknen zwischen 8 und 35 °C liegen.

Nicht bei einer Luftfeuchtigkeit von > 70 % auftragen.

Nicht auf feuchten Untergrund auftragen.

Die Paste nicht mehr verwenden, wenn sie bereits beginnt, hart zu werden.

### VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE VOR DER AUFTRAGUNG.

Die Untergründe müssen mit DTU 59.1 konform sein, d. h. trocken, sauber, staubfrei, hart und ohne jegliche Spuren von Trennmitteln.

Die Risse fachgerecht öffnen.

### WASSERZUGABE.

1 Anteil Wasser für 2 Anteile Pulver

D. h. 2,5 l Wasser pro 5 kg-Sack, 7,5 l pro 15 kg-Sack und 0,75 l pro 1,5 kg-Beutel.

Je geringer die zugesetzte Wassermenge ist, umso weniger schrumpft das Produkte.

### ANWENDUNG.

Die Anwendung erfolgt mit einem Spachtelmesser.

Auftragungsdicke: bis zu 2 cm pro Arbeitsgang.

### TROCKNUNGSZEIT.

Ca. 8 bis 12 Stunden, abhängig von Dicke, Untergrund und Umgebungsbedingungen.

### VERBRAUCH.

1 kg/m<sup>2</sup>/mm Dicke.

### TECHNISCHE DATEN.

Abbindezeit: 30 Minuten.

Haftfähigkeit: entspricht NF 30 608.

### PACKUNGSGRÖSSE.

15 kg-Sack.

5 kg-Beutel.

1,5 kg-Beutel.

### LAGERUNG.

9 Monate in der nicht angebrochenen Originalverpackung, vor Feuchtigkeit geschützt.


### ZUSAMMENSETZUNG.

99,2 % Rohstoffe natürlichen Ursprungs: natürlicher Gips, Marmorpulver, Stärke, Zellulose, Gelatine, Ton.

0,8 % Zelluloseäther.

0 % Kunstharze.

Das Umwelt- und Gesundheitsdeklarationsblatt (FDES) ist auf der Website [www.inies.fr](http://www.inies.fr) erhältlich.



VERWENDUNG



MANUELLE AUFTRAGUNG



TROCKNUNG 8-12 Std



TROCKNUNG 1/2 Std

# SEMIN

1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER

Tel. +33 (0)3.82.83.53.57 - Fax : +33 (0)3.82.83.93.33

[www.semin.com](http://www.semin.com)



VOC: <1 g/l.

HERGESTELLT IN FRANKREICH

